

germanBond® HS

Применение: Не содержащее хлористых углеводородов универсальное монтажное решение для горячей вулканизации транспортерных лент со стальным кордом или с текстильным кордом.

Технические характеристики

Цвет:	чёрный
Плотность:	0,75 г/см ³
Вязкость:	900 мПа*с
Расход:	150-200 г/м ² на каждое нанесение
Обозначение (GefStoffV):	F (огнеопасно), Xi (раздражающее), N (опасно для окружающей среды)
Срок хранения:	не менее 6 месяцев
Условия хранения:	в сухих, прохладных помещениях, не допуская замерзания, в плотно закрытой таре

Использование

Перед применением раствор тщательно перемешать. Раствор наносить равномерно тонким слоем на сухую соединяемую ремонтную поверхность, предварительно удалив с нее пыль, маслопродукты, тальк и придав поверхности необходимую шероховатость. В зависимости от впитывающей способности и свойств поверхности может выполняться несколько нанесений. Время выдержки должно быть таким, чтобы обработанные поверхности были сухими.

После фиксации соединяемые части зажать в вулканизационном прессе. Поверхности соединить и плотно прижать друг к другу по всей площади соединения.

Время вулканизации определяется в зависимости от толщины материала (при толщине 10 мм не менее 20 минут). Время отсчитывается с момента достижения температуры вулканизации 150°C в соединительном стыке. В течение всего времени вулканизации температура и давление сжатия не должны изменяться.

По истечении времени вулканизации вулканизационный пресс при сохранении давления сжатия остывает до 70°C.

Охрана труда: соблюдать меры предосторожности и рекомендации по обеспечению безопасности, указанные на таре и в паспорте безопасности!

Тара: банка 0,6 кг

Указание: содержание данной информации о продукте представляет собой результат обширной исследовательской работы и опыта конкретного применения. Все данные и указания приводятся добросовестно; они не являются гарантией свойств и не освобождают пользователя от самостоятельной проверки с учетом специальной цели применения посредством ориентированных на практику опытов. Ответственность за нанесение ущерба вследствие предоставления данной информации о продукте исключается, независимо от её вида и от претензий. Сохраняется право вносить технические изменения в рамках совершенствования продукта. Состояние на 04/2020 года

germanBelt Systems GmbH
Carl-Vollrath-Str. 8
D-07422 Bad Blankenburg, Germany (Германия)
Тел.: +49 36741/5680-0, факс: +49 36741/5680-70
Электронная почта: sales@germanbelt.de
www.germanbelt.de

germanBelt®