

Technisches Datenblatt für Trommelreibbelag germanGrip[®] Cera basic mit CN-Schicht

Spezifikationen:		
	Standard	Wert
Profilierung	-	20x 20x4 mm
Keramik	-	Keramik Al ₂ O ₃
Oberfläche	-	Genoppte Keramikelemente in Reihenanordnung (2 - frei - 2)
Basisgummi-Eigenschaften		
Härte	DIN 53505	60 ± 5 ° [Shore A]
Bruchdehnung	DIN 53550	≥ 400 [%]
Abrieb	DIN 53505	≤ 130 [mm ³]
Dichte	DIN 53550	1,13 ± 0,03 [g/cm ³]
Lieferbare Abmessungen:		
Dicke:	12 mm	
Breite:	385 mm	
Lieferlängen:	10 m	

