

Technisches Datenblatt für Verschleißgummi germanLine[®] Red 40 mit CN-Schicht

Spezifikationen:		
	Standard	Wert
Elastomer	-	NR
Farbe	-	rot
Härte	DIN 53505	40 ± 5 ° [Shore A]
Reißfestigkeit	DIN 53504	≥ 17 [MPa]
Reißdehnung	DIN 53550	≥ 650 [%]
Rückprallelastizität	DIN 53512	76 ± 1 [%]
Weiterreißwiderstand	DIN 53507	≥ 60 [N/mm]
Abrieb	DIN 53516	≤ 85 [mm ³] bei 5 N
Dichte	DIN 53479	1,08 ± 0,03 [g/cm ³]

Lieferbare Abmessungen:

Dicke: 4/6/8/10/12/15/20 mm
Breite: 1.500/2.000 mm
Länge: 10/20/50 m

Anwendung: germanLine[®] Red 40 eignet sich für extrem hohe Anforderungen und zeichnet sich durch seine erstklassige Verschleißfestigkeit und Resistenz bei scharfkantigem Korn aus. Universal im Trocken- und Nassbereich einsetzbar als Unterlage, Stoßdämpfer und Schutz gegen Anbackungen.

