

Technisches Datenblatt für Seitenführungsgummi germanLine[®] Red 45 basic

Spezifikationen:		
	Standard	Wert
Elastomer	-	NR
Farbe	-	rot
Härte	DIN 53505	45 ± 5° [Shore A]
Reißfestigkeit	DIN 53504	≥ 15 [MPa]
Reißdehnung	DIN 53550	≥ 550 [%]
Weiterreißwiderstand	DIN 53507	≥ 50 [N/mm]
Abrieb	DIN 53516	≤ 125 [mm ³] bei 5 N
Dichte	DIN 53479	1,20 ± 0,03 [g/cm ³]

Lieferbare Abmessungen:

Dicke: 4/6/8/10/12/15/20 mm
Breite: 80/100/120/150/200/250 mm
Länge: 20m

Anwendung: germanLine[®] Red 45 basic - Seitenführungsgummi wird entlang der Längsseiten des Fördergurtes eingesetzt. germanLine[®] Red 45 basic schont den Fördergurt in höchstem Maße. Besonders bei feinkörnigem und staubigem Fördergut empfehlen wir unseren germanLine[®] Red 45 basic - Seitenführungsgummi zur Abdichtung an den Materialführungen. Der Seitenführungsgummi ist sehr flexibel und passt sich den Strukturen der Förderguroberflächen variabel an. In Verbindung mit unseren germanShock[®] - Dämpfungselementen erzielen Sie die wirksamste Abdichtung gegen das Austreten von Staub und Feinmaterial.

