

# germanBond® MP

**Применение:** универсальный усилитель адгезии для склеивания резины с металлом, например при футеровке барабанов, облицовке ёмкостей, склеивании с целью защиты от износа и т. п....

## Технические характеристики

Содержание твёрдого вещества:	22,0 - 26,0 масс. %
Цвет:	серый
Вязкость при изготовлении (по Брукфильду):	90 - 170 мПас
Плотность:	0,92 - 0,96 г/мл
Способ нанесения:	кисточкой
Расход:	150 - 200 г/м <sup>2</sup>
Время высыхания:	30 мин.
Маркировка:	огнеопасно (F), раздражающее (Xi)
Срок хранения:	12 месяца в закрытой оригинальной таре
Условия хранения:	в сухом, прохладном месте (ниже 25°C)

## Обработка:

перед обработкой продукт необходимо гомогенизировать, интенсивно перемешивая. Металлическую поверхность очистить растворителем (напр., germanBond® CLR или CLP) или механическим способом. После этого по возможности подвергнуть поверхность металла пескоструйной обработке или отшеровать с помощью шлифовального круга и т. п. (чем более шероховатая, тем лучше). Затем снова вымыть поверхность металла растворителем. Нанести с помощью кисточки тонкий и равномерный слой усилителя адгезии. Время высыхания при комнатной температуре составляет минимум 30 мин. Процесс сушки можно ускорить повышением температуры. После полного высыхания можно производить склеивание контактным клеящим веществом (напр., **germanBond® 4kR или 4kP**).

Увеличение вязкости в процессе хранения не влияет на схватываемость продукта, который, согласно опыту, может без проблем обрабатываться вплоть до вязкости в 400 мПас.

**Охрана труда.** Учитывать указания об опасностях и советы по обеспечению безопасности, помещенные на таре и в паспорте безопасности!

**Размеры тары:** банка 700 г

Указание: содержание данной информации о продукте представляет собой результат обширной исследовательской работы и опыта конкретного применения. Все данные и указания приводятся добросовестно; они не являются гарантией свойств и не освобождают пользователя от самостоятельной проверки с учетом специальной цели применения посредством ориентированных на практику опытов. Ответственность за нанесение ущерба вследствие предоставления данной информации о продукте исключается, независимо от её вида и от претензий. Сохраняется право вносить технические изменения в рамках совершенствования продукта. Состояние на 04/2020 года

germanBelt Systems GmbH  
Carl-Vollrath-Str. 8  
D-07422 Bad Blankenburg, Germany (Германия)  
тел.: +49 36741/5680-0, факс: +49 36741/5680-70  
электронная почта: sales@germanBelt.de  
www.germanBelt.de

germanBelt®